

| 仕様 | 試験体名称 | 最大耐力 P _{max} (kN) | 初期剛性 K (kN/rad) | 面積 S (kN/rad) | 終局耐力 P _u (kN) | 塑性率 μ | 構造特性 係数D _s | 降伏耐力 P _y (kN) | 終局耐力 P _u ×(0.2/D _s) (kN) | 最大耐力の2/3 P _{max} ×2/3 (kN) | 1/150rad 時の耐力 P ₁₅₀ (kN) | 短期基準 せん断耐力 P ₀ (kN) | 短期基準 せん断耐力 P _a (kN) | 壁倍率 (倍) |
|--------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|---|---|--|---|---|------------|
| TYPE-A 軸組：告示 小舞：告示 | A-1 | 15.86 | 2372.62 | 0.37 | 14.34 | 4.72 | 0.34 | 10.80 | 8.33 | 10.57 | 13.94 | 8.09 | 6.06 | 1.70 |
| | A-2 | 16.10 | 2092.59 | 0.42 | 14.81 | 4.49 | 0.35 | 13.33 | 8.36 | 10.73 | 13.64 | | | |
| | A-3 | 15.27 | 2123.34 | 0.37 | 14.41 | 4.27 | 0.36 | 11.43 | 7.92 | 10.18 | 12.83 | | | |
| | 平均 | 15.74 | 2196.18 | 0.38 | 14.52 | 4.49 | 0.35 | 11.85 | 8.20 | 10.50 | 13.47 | | | |
| | ばらつき係数 | | | | | | | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | | | |
| | P0算定 | | | | | | | 11.24 | 8.09 | 10.36 | 13.20 | | | |
| TYPE-B 軸組：地域 小舞：地域 | B-1 | 15.04 | 2841.59 | 0.30 | 13.74 | 5.07 | 0.33 | 8.54 | 8.31 | 10.03 | 13.16 | 8.75 | 6.57 | 1.84 |
| | B-2 | 15.55 | 2008.10 | 0.52 | 14.12 | 5.72 | 0.31 | 9.74 | 9.13 | 10.37 | 12.23 | | | |
| | B-3 | 16.49 | 2544.14 | 0.50 | 15.18 | 5.98 | 0.30 | 10.08 | 10.06 | 10.99 | 13.99 | | | |
| | 平均 | 15.69 | 2464.61 | 0.44 | 14.35 | 5.59 | 0.31 | 9.45 | 9.16 | 10.46 | 13.12 | | | |
| | ばらつき係数 | | | | | | | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | | | |
| | P0算定 | | | | | | | 9.07 | 8.75 | 10.23 | 12.71 | | | |
| TYPE-C 軸組：地域 小舞：地域 | C-1 | 14.99 | 1213.49 | 0.90 | 14.60 | 5.54 | 0.31 | 9.95 | 7.90 | 9.69 | 8.37 | 8.36 | 6.27 | 1.67 |
| | C-2 | 14.54 | 1368.74 | 0.84 | 13.53 | 6.74 | 0.28 | 8.67 | 9.56 | 9.69 | 9.06 | | | |
| | C-3 | 15.32 | 1186.47 | 0.89 | 14.63 | 5.41 | 0.32 | 10.05 | 9.17 | 10.21 | 8.26 | | | |
| | 平均 | 14.95 | 1256.23 | 0.87 | 14.25 | 5.90 | 0.31 | 9.56 | 8.87 | 9.87 | 8.56 | | | |
| | ばらつき係数 | | | | | | | 0.96 | 0.95 | 0.99 | 0.98 | | | |
| | P0算定 | | | | | | | 9.19 | 8.46 | 9.73 | 8.36 | | | |

短期許容せん断耐力算定における低減係数αについては0.75としている。